













ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

wineo 800

Гетерогенные эластичные покрытия для приклеивания в соответствии с DIN EN ISO 10582

wineo


	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft	
Формат	1200 x 180 мм	1505 x 235 мм	914,4 x 457,2 мм	457,2 x 457,2 мм 914,4 x 457,2 мм 914,4 x 914,4 мм	457,2 x 457,2 мм 914,4 x 101,6 мм	
Толщина изделия	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм	
Панки, плитки / м² на один пакет	16 / 3,46 м ²	12 / 4,24 м ²	10 / 4,18 м ²	16 / 3,34 м ² 10 / 4,18 м ² 6 / 5,02 м ²	16 / 3,34 м ² 20 / 1,86 м ²	
Пакеты / м² в одной паллете	75 / 259,50 м ²	60 / 254,40 м ²	40 / 167,20 м ²	52 / 173,68 м ² 40 / 167,20 м ² 37 / 185,74 м ²	52 / 173,68 м ² 135 / 251,10 м ²	
Гарантийные обязательства, продление гарантии	25 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmüller - www.wineo.de + 5 лет при укладке на полиуретановую подложку					
Классификация						Структура изделия
	Класс эксплуатации 23 EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования		1 Верхний защитный слой		
	Класс эксплуатации 33 EN ISO 10874	Коммерческие помещения с интенсивным режимом использования		2 Структура поверхности различные варианты тиснения		
	Класс эксплуатации 42 EN ISO 10874	Производственные здания легкой промышленности с нормальным режимом использования		3 Рабочий слой Толщина 0,55 мм		
	Содержание связующих веществ EN ISO 10582	Тип I		4 Декор Декоративный слой		
	R10 Степень сопротивления скольжению DIN 51130	R 10		5 Основной слой		
	Определение стойкости к образованию пятен и действию химикатов согласно EN ISO 26987	Хорошая стойкость, зависящая от концентрации и времени воздействия		6 Стабилизирующий слой		
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	Устойчивость к выгоранию (метод 2) ≥ 6		7 Подложка silentPREMIUM или silentPLUS (приобретается отдельно)		
	Остаточное вдавливание EN ISO 24343-1	≤ 0,1 мм при отсутствии подложки ~ 0,17 мм с silentPREMIUM ~ 0,2 мм с silentPLUS		wood кромка с фаской tile кромка с фаской		
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов ISO 4918	25000 оборотов ролики типа W не повреждают покрытие				
	Сопротивление теплопроницаемости EN 12667	≤ 0,015 (м ² К)/Вт при отсутствии подложки ≤ 0,025 (м ² К)/Вт с silentPREMIUM или silentPLUS				
	Подавление ударного шума EN ISO 16251-1	~ 4 дБ при отсутствии подложки ~ 17 дБ с silentPREMIUM или silentPLUS				
	Устойчивость к деформации EN ISO 23999	~ 0,15 %				
	REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %				
	Утилизация	Частные хозяйства: с обычным бытовым мусором / крупногабаритным мусором Коммерческие организации: Код отходов AVV 170203				



CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)



Примечания:

- Класс эксплуатации 42 обеспечивается при отсутствии silentPREMIUM или silentPLUS.
- R 10 за исключением декора Heavy Metal
- Теплый пол
Подходит для всех обычных видов теплых полов с водяным подогревом и регулируемых электрических систем с температурой поверхности до 27° C.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmüller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.